SCHEDA TECNICA:
EURO CW617N

TORNERIA

EURO CW617N

Lega ad alta lavorabilità e ridotto tenore di piombo.

Lega per asportazione di truciolo altamente performante. Inserita nella "Positive List" del 4MS è utilizzabile fino al 10% della superficie dell'impianto domestico di distribuzione dell'acqua potabile.

DENOMINAZIONE LEGA

UNI EN: CW617N - CuZn40Pb2	**ASTM:** C37700	**DIN**: 2.0402	**BS:** CZ122	**GOST:** LS59-2

COMPOSIZIONE CHIMICA UNI EN 12164 ED. 2016

Cu	Pb*	Sn	Fe	Ni*	Al	Si*	Zn	Altri elementi
min. 57.0 max 59.0 %	1.6 2.2 %	≤0.3 %	≤0.3 %	≤0.1 %	≤0.05	≤0.03 %	differenza	≤0.2 %

*Restrizione d'uso secondo 4MS. Ciascun elemento non nominato deve essere ≤0.02%.
Gruppo di restrizione della superficie a contatto con acqua potabile secondo la "Common composition list": B e D.

TRATTAMENTI TERMICI

DISTENSIONE

Consente di ridistribuire nel particolare le tensioni indotte dalla lavorazione meccanica o dalle deformazioni a freddo riducendo il rischio di tensocorrosione. Il trattamento consiste nel riscaldare i particolari a 200°C - 250°C per 2 ore e raffreddamento in forno.La validazione del trattamento di distensione può essere eseguita con il test ISO 6957.

RICOTTURA

Ricristallizza la lega riducendone la durezza e aumentandone la duttilità.
La temperatura del trattamento varia da 450°C a 550°C per un tempo relazionato ai risultati che si intende ottenere. L'elevata temperatura può indurre variazioni nell'aspetto superficiale e nelle tolleranze del particolare finito.

CARATTERISTICHE MECCANICHE UNI EN 12164 ED. 2016

Condizione materiale	Chiave in mm		Durezza HB*		Rm	$Rp_{0,2}$ N/mm²		Allungamento %
	da	a (compreso)	min.	max	min.	min.	max.	min.
M	Tutti		Come prodotto					
R360	5	60	-	-	360	-	350	20
H090	5	60	90	125	-	-	-	-
R430	2	40	-	-	430	220	-	10
H110	2	40	110	160	-	-	-	-
R500	2	10	-	-	500	350	-	5
H135	2	10	135	-	-	-	-	-

*il valore di durezza è determinato a metà raggio
La condizione standard prodotta da Almag è R500 da Ø > 6 a Ø ≤ 11 e R430 da Ø > 11 per Rm oppure H110 per la durezza.
Altre condizioni devono essere richieste all'atto dell'ordine previo richiesta di fattibilità.

EURO CW617N

Lega ad alta lavorabilità e ridotto tenore di piombo.

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

scarsa ▢▢▢▢▢▢▢ eccellente

Struttura	α+β	**Lavorabilità all'utensile**	■■■■■■□□
Densità	8.4 kg/cm^2	**Saldabilità**	■■■■■■■■
Conducibilità elettrica	27% IACS	**Deformabilità a caldo**	■■■■■■■■
Coeff. dilatazione termica	20.7 10^{-6}/K	**Deformabilità a freddo**	■■■□□□□□
Conducibilità termica*	120 W/(m K)	**Resistenza alla corrosione****	Non resistente
Calore specifico	380 J/(kg K)		
Modulo elasticità	105 kN/mm^2		
Temperatura di fusione	880-895 °C		

*a temperatura ambiente
**la compatibilità con sostanze chimiche deve essere accertata con particolare cura

DIMENSIONI, TOLLERANZE E RETTILINEITÀ UNI EN 12164 ED. 2016

BARRA ESAGONALE e QUADRA

Chiave nominale (mm) da	a compreso	Tolleranza mm	
6	10	0 - 0.09	
10	18	0 - 0.11	
18	30	0 - 0.13	
30	50	0 - 0.16	
50	60	0 - 0.19	

Chiave (mm)		Lunghezza barra (mm)	Tolleranza (mm)
2	30	3000 o 4000	+/- 50
30	50	3000 o 4000	+/- 100
50	80	3000	+/- 100

Chiave (mm)		Deviazione della rettilineità in mm	
		Ogni 400 mm	Ogni m di lunghezza L ≥ 1
Barra sezione esagonale e quadrata			
10	50	0.6	1.5 x L

FINITURA BARRA E IMBALLO

Chiave mm		Smusso Lunghezza L mm		Punta Lunghezza L mm	
5	10	0.2	1.5	2	7
10	20	0.2	2	3	10
20	30	0.2	3	4	12



Salvo diversa indicazione da parte dell'acquirente la forma delle estremità dei prodotti di dimensioni superiori a 30 mm è a discrezione del fornitore

Estremità barre esagonali	finitura con smusso e taglio
Superficie barra	decapata
Imballo	fascio da 1000 kg – 3/5 regge metalliche sono possibili imballi e quantitativi per fascio diversi previo specifica richiesta
Identificazione	etichetta adesiva sulla reggia del fascio
Distensione	la barra poligonale è stata sottoposta al trattamento termico di distensione

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

www.almag.it

ALMAG S.p.A. AZIENDA LAVORAZIONI METALLURGICHE E AFFINI GNUTTI
S.p.A. con socio unico ..... Società soggetta a attività di direzione e coordinamento HUG S.p.A.
25030 Roncadelle (BS) - Via Vittorio Emanuele II n. 39 - Cap. Soc. € 2.000.000 i.v.
Tel. +39 030 2789511 - Fax +39 030 2789680 (uff.amm.) - Fax +39 030 2789690 (uff.comm.)
C.F./P.IVA e reg. c/o C.C.I.A.A. di Bs 03368970988 - R.E.A. della C.C.I.A.A. 528368 - PEC almagspa@legalmail.it